

# Productspecificatieblad ZG702.2402

Datum: 01-07-2024



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV  
Maasstraat 47  
5995NB Kessel

Wingebied: Aan de Maas  
Productieplaats: Kessel



04  
0956-CPR-0841



Korrelklasse c:  
achtergrondwaarde

Code							EN 12620				
<b>Steenslag 1/3</b>	<b>Special use</b>						Gc85/20				
NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton											
NEN-EN 13043 : Toeslag voor asfalt											
Zeef	(mm)		0,063	0,250	0,5	1,0	4,0	5,6	8,0		Eisen gelden voor:
Gem. D doorval *			0,5	0	0,5	1	98	100	100		KOMO
Min./Max. Eis doorval											
Min./Max. Eis doorval			0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100		KOMO
90% doorval grenswaarden			0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100		KOMO

\* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uitgiftedatum productspecificatieblad/techn. fiche

			CE Specificaties			
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620			
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,5	f <sub>1,5</sub>			
Reële Vol. massa ρ <sub>rd</sub>	EN1097-6	2,63 Mg/m <sup>3</sup>	2,63 Mg/m <sup>3</sup>			
Waterabsorptie	EN1097-6	0,2%	0,2%			
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief			
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%			
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2			
Vlakheidsindex	EN 933-3	1%	F <sub>10</sub>			
Absolute Vol. massa ρ <sub>a</sub>	EN1097-6	2,66 Mg/m <sup>3</sup>	2,66 Mg/m <sup>3</sup>			
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A			
Totaal zwavel	EN1744-1,11	NR	---			
Kwaliteit fijne deeltjes	EN 933-9	NR	---			
Carbonaat-/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%			
Weerstand tegen verbrijzing		LA20				
Polijstwaarde		PSV56				

Getekend:

*Pim Kunnen*